



Polyurethan Schaumsysteme
Klebstofftechnik

Robert-Bosch-Straße 8 • D-71711 Murr
Tel.: 0049 (0) 7144 / 8257-0
Fax: 0049 (0) 7144 / 8257-30

Zelukleber P 4746

Применение:

Zelukleber P 4746- клей для мягкой мебели. Применяется для склеивания поролона, ткани, дерева, ДВП, картона, ваты, резиновых лент. Та же пригоден для пенопласта.

Свойства:

Zelukleber P 4746 обладает свойством тонкого равномерного нанесения, хорошим начальным схватыванием, высокой теплоустойчивостью. Получающийся kleевой шов мягкий, эластичный, не стирающийся, не липкий.

Указания по применению:

P 4746 наносится односторонне или на обе склеиваемые стороны при помощи пистолета-распылителя. После нанесения клея- соединить обе поверхности. Для склеивания деталей без напряжения, как правило, достаточно нанести клей на одну сторону. При склеивании пенопласта рекомендуется наносить клей на обе склеиваемые поверхности, хорошо проветрить, соединить.

Хранение:

Срок хранения в плотно-закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте 6 месяцев.

Техническая информация

Основа:	СБС-Каучук
Сухой остаток:	~50%
Вязкость:	~200 мПа.с
Плотность:	~0,84 г/см ³
Цвет:	желтый, красный
Склейываемые поверхности:	Склейываемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены.
Диаметр сопла:	1,0 – 1,5 мм
Давление материала:	1 - 3 бар
Давление в системе:	4 - 6 бар
Рекомендуемая рабочая температура:	18-22°C
Открытое время при одностороннем нанесении:	6 - 8 минут
Открытое время при двухстороннем нанесении:	~30 минут
Растворитель:	Растворитель K

Внимание:

Все наши данные основываются на надежных испытаниях.
Фирма не несет юридической ответственности за содержание.
Мы рекомендуем проведения личных испытаний.

НИСОН

Официальный торговый представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50