

Olmifoam P 4704

- Применение:** Olmifoam P 4704 – клей используется для склеивания пеноматериалов, полиэфирного, полиэфирного и ПУР- мягкого пенопласта между собой или с текстилем, древесиной, стружечными плитами, многослойным картоном, прорезиненным волосом и неткаными материалами. Возможна также склейка со стиропуром.
- Характеристики:** Olmifoam P 4704 – позволяет получить ровный клеевой шов. Клей обладает высокой начальной силой схватывания. Клеевой слой очень мягкий, эластичный, без остаточной липкости. Устойчив к старению и имеет высокую термоустойчивость. Обладает симметричностью распыления и приятным запахом.
- Инструкция по использованию:** Olmifoam P 4704 – может использоваться для одно- и двустороннего нанесения (контактное склеивание). Нанесите Olmifoam P 4704 при помощи распылителя (ручного или автоматического). Для особо прочного склеивания следует нанести клей на обе поверхности. При работе со стиропуром, нанесите клей на обе поверхности и дайте ему высохнуть в течение 2-3 минут.
- Хранение:** Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Срок хранения 6 месяцев в оригинальной упаковке.
- Технические данные:**
- | | |
|--|---|
| Основа: | SBS-каучук |
| Сухой остаток: | ~64% |
| Вязкость: | ~800 мПа*с |
| Плотность: | ~0,87 г/мл |
| Цвет: | красный; бесцветный |
| Перед склейкой: | Поверхности должны быть очищены от масла и жира |
| Размер сопла: | 1-1,5 мм |
| Давление на материал: | 1-3 бар |
| Давление при распылении: | 4-6 бар |
| Рекомендуемая рабочая температура: | >18 °C / ~68 F |
| Открытое время, одностороннее нанесение: | ~8 мин |
| Открытое время, двустороннее нанесение: | ~25 мин |
| Растворитель: | OlmI K |

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.

Stand: Februar 13