



Техническая характеристика

Название **POLIPAC TX 45 VARY GLOSS**
Описание **Лак П бесцветный, двухкомпонентный**

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (20°C) **100" DIN 4**
Сухой остаток (теорико) **50%**
Вес (20°C) **0,990 Kg/lt**

НАНЕСЕНИЕ

Обычное и безвоздушное распыление, airmix

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвердитель **INDURITORE 370 (RS = 25%)** % catalisi **50%**
Отв. Альтернативный-1 **INDURITORE 540 (RS = 26%)** % catalisi **более гляцевый (+5% глосс)**

Разбавитель **DILUENTE POL. SPECIAL** % разбавления **20%**

Pot life **более 3 часов**

Вязкость нанесения (20°C) пневмо-распылением: **15" DIN 4 (с 50%-IND.370 и 20%-DIL.POL.SPECIAL)**

Сухой остаток нанесения пневмо-распылением: **36% (с 50%-IND.370 и 20%-DIL.POL.SPECIAL)**

РАСХОД

120-140 g/m² на один слой

Сушка при 20°

Пылестойкость **10 минут** Складирование **24 часа**
Брать в руки через **40 минут** Шлифовка (при необходимости) **4-5 часов**

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°): **10-15-20-30-40-50-60-70 глосс**
Шлифовка: **при необходимости - шлифовальная бумага 220-400**

ПРИМЕНЕНИЕ: Лак ПУ двухкомпонентный, с высокой укрывистостью, и быстрой сушкой. Хорошо наносится на вертикальные поверхности.

Revisione n° 2 del 29/07/2013 ed.MSCH

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.



УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в хорошо проветриваемом помещении при температуре 15°C-25°C. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Потребитель несет полную ответственность за нанесение материала вне помещений, имеющих соответствующую воздушную циркуляцию и отвечающих всем требованиям пожарной безопасности и гигиены.

Рекомендуемый цикл нанесения

Сектор использования	МЕБЕЛЬ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, КУХОННЫЕ ФАСАДЫ
Тип древесины	Любые породы древесины

На древесину нанести слой красителя, разбавленного 1:16 смесью воды и ацетона (1:1)

Код	Продукт	Нанесение	расход (g/m ²)
	HC COLOR	РАСПЫЛЕНИЕ	50-80

После 10-30 минут нанести слой грунта с отвердителем IND.370 -50% и разбавителем DIL.POL.SPECIAL – 20-30%

Код	Продукт	Нанесение	Расход(g/m ²)
	POLIFOND TX 92	РАСПЫЛЕНИЕ	150-200

После 40-60 минут нанести второй слой грунта

Код	Продукт	Нанесение	Расход(g/m ²)
	POLIFOND TX 92	РАСПЫЛЕНИЕ	150-200

После 8-12 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака с отвердителем IND.370 - 50% и разбавителем DIL.POL.SPECIAL – 20-30%

Код	Продукт	Нанесение	Расход (g/m ²)
	POLIPAC TX 45	РАСПЫЛЕНИЕ	120-140

Revisione n° 2 del 29/07/2013 ed.MSCH

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.