

Olmifoam P 4512 LV

- Применение:** Zelukleber P 4512 LV - клей для мягкой мебели. Применяется для склеивания поролона, ткани, дерева, ДВП, картона, ваты, резиновых лент. Также пригоден для пенопласта.
- Свойства:** Zelukleber P 4512 LV - обладает свойством тонкого равномерного нанесения, хорошим начальным схватыванием, высокой теплоустойчивостью. Получающийся клеевой шов мягкий, эластичный, не стареющий, не липкий.
- Указания по применению:** Zelukleber P 4512 LV - наносится односторонне или на обе склеиваемые стороны при помощи пистолета-распылителя. После нанесения соединить обе поверхности. Для склеивания деталей без напряжения, как правило, достаточно нанести клей на одну сторону. При склеивании пенопласта рекомендуется наносить клей на обе склеиваемые поверхности, хорошо проветрить, соединить.
- Хранение:** Срок хранения в плотно-закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте 6 месяцев.

Техническая информация

| | |
|---|---|
| Основа: | СБС-Каучук |
| Сухой остаток: | ~74% |
| Вязкость: | ~5 000 мПа.с |
| Плотность: | ~0,89 г/см ³ |
| Цвет: | желтый, красный |
| Склеиваемые поверхности: | Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены. |
| Диаметр сопла: | 2,0 – 2,5 мм |
| Давление материала: | 1 - 3 бар |
| Давление в системе: | 4 - 6 бар |
| Рекомендуемая рабочая температура: | 18-22°C |
| Открытое время при одностороннем нанесении: | 4 минуты |
| Открытое время при двухстороннем нанесении: | ~20 минут |
| Растворитель: | Olmi K |

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.

Stand: April 12