

**Zelukleber P 3953**

<b>Применение:</b>	Zelukleber P 3953 – клей, специально разработанный для облицовочных работ. Используется для склеивания полиэфирного, полиэстерного и ПУР-мягкого пенопласта между собой или с текстилем, древесиной, стружечными плитами, многослойным картоном, прорезиненным волосом и неткаными материалами. Возможна также склейка со стиропором.	
<b>Характеристики:</b>	Zelukleber P 3953 позволяет получить ровный клеевой шов. Клей обладает высокой начальной силой схватывания. Клеевой слой очень мягкий, эластичный, без остаточной липкости. Устойчив к старению и имеет высокую термоустойчивость.	
<b>Инструкция по использованию:</b>	Zelukleber P 3953 может использоваться для одно- и двустороннего нанесения (контактное склеивание). Нанесите Zelukleber P 3953 при помощи распылителя (пистолет или машина). Для особо прочного склеивания следует нанести клей на обе поверхности. При работе со стиропором, нанесите клей на обе поверхности и дайте ему высохнуть в течение 2-3 минут.	
<b>Хранение:</b>	Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Срок хранения 6 месяцев в оригинальной упаковке.	
<b>Технические данные:</b>	Основа:	SBS-каучук
	Сухой остаток:	~38%
	Вязкость:	~200 мПа*с
	Плотность:	~0,80 г/мл
	Цвет:	красный; бесцветный
	Требования к поверхности:	Перед склейкой поверхности должны быть очищены от масла и жира
	Размер сопла:	1-1,5 мм
	Давление на материал:	1-3 бар
	Давление при распылении:	4-6 бар
	Рекомендуемая рабочая температура:	>18 °C / ~68 F
	Открытое время, одностороннее нанесение:	~6 мин
	Открытое время, двустороннее нанесение:	~25 мин
	Очиститель:	Solvent K

К сведению:

Указанные данные основаны на многократных и полноценных испытаниях. Однако они не могут являться основой для возникновения какой-либо юридической ответственности. При возникновении каких-либо сомнений рекомендуем провести пробное склеивание.  
Дата пересмотра: Декабрь 2010



Официальный торговый  
представитель ООО «Нисон»  
Московская область  
Красногорский район п. Гольево  
ул. Красная Слободка д. 47  
тел.: (495) 984-50-50