

410-0060/

СЕОРAL

Тип материала Акриловый прозрачный поверхностный лак
Область применения Наносится распылением или лаконоливом на светлые породы древесины
Характеристика Не желтеющий, большая жизнеспособность, высокая укрывистость, мягкое осязание, гладкость на ощупь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее акриловые смолы, гидроксиллированные полимеры
Пигмент, наполнитель
Растворитель сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды
Вязкость 28-34 s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность 0,92 (± 0,03) kg/l
Глянец 05-10-15-20-25-30-40-50-70-90 Gardner 60°
Точка вспышки < 21°C Метод: закрытый тигель
Сухой остаток 23 (± 1) % весовых
Срок хранения 12 мес. при 30°C max
Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление, лаконолив

	ручное распыление		автоматическое распыление			лаконолив			
		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных	% весовых	% объемных	
Отвердитель	813-01	20	20	813-01	20	20	813-01	20	20
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	20-30		922-12	30-40		-----		
Инициатор									
Жизнеспособность	>24 h			>24 h			15-20h		
Вязкость смеси	14-16 s			13-15 s			18-30 s		

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C		г/м ²
Сухой для штабелирования	5-6 h	80-90 min		100-140
Сухой для шлифования				

Внимание:

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006