



Техническая характеристика

КОД ПРОДУКТА

G820E

Название
Описание

POLIFOND TX 82
Грунт ПУ прозрачный двухкомпонентный

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (20°C) **50" (+-5) DIN 4**
Сухой остаток (теорико) **46% (+-2) %**
Вес (20°C) **0,980 (+-1%) Kg/lt**

НАНЕСЕНИЕ

Распылением, наливом

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвердитель
Отв. альтернативный

B320E(RS=27.5%)
B370E(RS=25%) 50%

% catalisi **50%**
Эффект 2° cat.

Разбавитель

DIL. POL. SPECIAL / DIL.POL.300 *% разбавления наливом* **20%**

% разбавления распылением **30%**

Pot life

более 3 часов (продукт с отверд. на 50% и разбав. на 20%)

Вязкость нанесения (20°C) наливом

20" DIN 4 (разбавленный на 20% наливом)

Вязкость нанесения (20°C) распылением

15" DIN 4 (разбавленный на 30% распылением)

Сухой остаток нанесения наливом:

33.2%(разбавленный на 20% B320E)

Сухой остаток нанесения распылением:

35.1%(разбавленный на 30% B320E)

РАСХОД

150-200 g/m² на один слой

Сушка при 20°

Пылестойкость

15'

Шлифовка

через **6 часов**

Брать в руки через

2 часа

Повторное нанесение

после **12 часов**

Система сушки горячим воздухом:

20 минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):

Шлифовка: **шлифовальная бумага 220-400**

ПРИМЕНЕНИЕ: Грунт универсальный с хорошими хар-ками нанесения, для традиционной мебели.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом Помещении при температуре 15°C-25°C. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения

Сектор использования	МЕБЕЛЬ, СТОЛЫ КУХНИ
Тип древесины	Обычный

Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона

Код	Продукт	Нанесение	расход (g/m ²)
C520...E	UNIVERCOLOR	РАСПЫЛЕНИЕ	60-80

После 10-30 минут нанести один слой грунта с отвердителем V320E на 50%

Код	Продукт	Нанесение	Расход(g/m ²)
G820E	POLIFOND TX 82	РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ, AIRLESS	150-180

После 40-60 минут нанести второй слой грунта

Код	Продукт	Нанесение	Расход (g/m ²)
G820E	POLIFOND TX 82	РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ	150-180

После 8-12 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака с отвердителем V320E на 50%

Код	Продукт	Нанесение	Расход (g/m ²)
H080...E	POLIPAC TX 80 VARI GLOSS	РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ	120-140

Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.