

## Курвалин D 4005

<b>Применение:</b>	Для склеивания полиуретановой и латексной пены между собой, с текстилем, тканями, фанерой, деревом и картоном.	
<b>Свойства:</b>	Curvalin D 4005 - водная дисперсия, которую можно перерабатывать с помощью насосов. Имеет свойства очень схожие со свойствами клеев на органических растворителях. Клей обладает высокой начальной схватываемостью, отличным поведением при склеивании деталей под напряжением, а так же превосходной жаропрочностью.	
<b>Использование:</b>	Curvalin D 4005 наносится при помощи пистолета-распылителя. Убедитесь, что клей не вступает в контакт с деталями, содержащими цветные металлы. Чтобы достичь хорошего начального схватывания, клей, нанесенный на обе поверхности необходимо обветрить. После короткого обветривания при комнатной температуре, детали склеиваются и сильно сжимаются. Детали, находящиеся под легким напряжением могут быть склеены односторонне (рекомендуемый расход 100-120 гр/м <sup>2</sup> ). При склейке в "мокрое" состоянии, необходимо, чтобы хоть один из склеиваемых субстратов поглощал влагу. Curvalin D 4005 должен подаваться при помощи мембранного насоса.	
<b>Хранение:</b>	Хранить при температуре не ниже +5°C, так как водная дисперсия морозо-неустойчива. Рекомендованная температура хранения 15-25°C. В запечатанной емкости Курвалин D 4005 хранится 3 месяца без ущерба качества.	
<b>Техническая информация:</b>	Основа:	модифицированная полиуретановая дисперсия
	Сухой остаток:	~ 58 %
	VOC - содержание:	0,0 %
	Плотность:	1,00 г/см <sup>3</sup>
	Вязкость:	450 мПа.с при 20°C
	pH:	~ 10,5
	Затвердитель:	-
	Диаметр сопла:	1,0-1,3 мм
	Давление материала:	2,0-3,0 бар
	Давление в системе:	1-2 бар
	Рекомендуемая рабочая температура:	18-22°C
	Склеиваемые поверхности:	Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены.
	Вид нанесения:	одностороннее и двухстороннее
	Расход:	100-120гр/м <sup>2</sup> на одну сторону
	Обветривание:	60 сек
	Открытое время:	до 60 мин
	Конечная прочность:	через 24 часа
	Очистка:	холодной водой

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.  
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.  
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.



Официальный торговый  
представитель ООО «Нисон»  
Московская область  
Красногорский район п. Гольево  
ул. Красная Слободка д. 47  
тел.: (495) 984-50-50