

210-0089/..

СЕОРAL

Тип материала Полиуретановый прозрачный поверхностный ЛКМ
Область применения Для мебели, дверей, шкафов, панелей, рам
Характеристика Быстросохнущий, хорошая укрывистость, гладкость на ощупь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее алкидные смолы, гидроксилированные полимеры
Пигмент, наполнитель матирующие добавки
Растворитель сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды
Вязкость 32-38 s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность 0,97 (± 0,03) kg/l
Глянец 10-30-50 Gardner 60°
Точка вспышки < 21°C Метод: закрытый тигель
Сухой остаток 39 (± 1) % весовых
Срок хранения 12 мес. при 30°C max
Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

ручное распыление

автоматическое распыление

		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных
Отвердитель	811-63	50	50	811-63	50	50			
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	30-40		922-12	40-50				
Инициатор									
Жизнеспособность	10-12h			10-12h					
Вязкость смеси	14-16 s			13-15s					

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C		г/м ²
Сухой для штабелирования	5-6h	70-90 min		100-140
Сухой для шлифования				

Внимание

Альтернативный отвердитель 812-01 (менее желтеющий), та же пропорция

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006