

41F-0009/...

AQUAFIN

Тип материала Водоразбавляемый однокомпонентный прозрачный многослойный лак для наружных работ
Область применения Изделия из древесины, палубы, полы
Характеристика Высокая твердость, износостойкость, прозрачность; быстро сохнущий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее Акриловые и полиуретановые дисперсии и/или эмульсии
Пигмент, наполнитель Матирующие добавки
Растворитель Эфиры гликоля
Вязкость 120 (± 0,10) s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность 1,032 (± 0,03) kg/l
Глянец 20-30 Gardner 60°
Точка вспышки < 21°C Метод: закрытый тигель
Сухой остаток 30 (± 1) % весовых
Срок хранения 6 мес. при 5°C +35°C max
Рабочая температура >5°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Распыление, кисть

распыление

кисть

		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных
Отвердитель									
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	вода	2-3		вода	2-3				
Инициатор									
Жизнеспособность									
Вязкость смеси									

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C	г/м²
Сухой для штабелирования	24h		120
Сухой для шлифования	4h	60 min	

Внимание:

Наносить в 2-3 слоя по 120г/м², промежуточное шлифование бумагой 280

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006