

Применение

Водно-дисперсионный клей на полиуретановой основе для склеивания термопластичного материала для мембранных прессов или прессов с термореактивацией.

Характеристика этого клея: легкость его повторного использования, прочность сцепления, высокая теплостойкость.

Характеристики

Вид	Вязкая жидкость
Цвет 00/01	Опак/Белый
Вязкость Brookfield при 23°C	2800 мПа*с
Плотность	1.1 г/см ³

Рекомендации по работе с использованием мембранного пресса:

Материал должен быть однородным, для лучшей адгезии с поверхностью склеиваемого материала. Распыления клея должны быть одинаковым по всей поверхности детали. Должно быть очень хорошее нанесение на всех критических точках, на краях, углах и в профиле (на этих участках обычно выполняется в несколько раз.)

Условия склеивания должны происходить в теплом помещении при температуре 20 ° С и не рекомендуется выдерживать более 24 часов.

Температура реактивации от 70 ° С до 110 ° С, давление 3-4 бар, время от 30 до 100 сек.

Тестирование по термо и влагостойкости производить после 7-8 дней.

Тара

Канистры по 25 кг, ведра по 30 кг.; цистерны по 1100 кг.

Хранение

Срок хранения в сухом и прохладном месте (15 – 25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев с даты отгрузки от производителя. Предохранять от мороза!

