



## Scheda tecnica

**CODICE PRODOTTO** G430E

Nome commerciale **POLIFOND 43**  
Descrizione **Fondo poliuretano trasparente a due componenti**

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità (20°C) **70" (+/- 1) DIN 4**  
Residuo secco (teorico) **43 (+/-1) %**  
Peso specifico (20°C) **0,960 Kg/lt**

**APPLICAZIONE** RULLO, PENNELLO, SPRUZZO

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Catalizzatore **B070E (RS = 36%)** % catalisi **100%**  
Cat. Alternativo **B090E (RS = 28,1%)** Effetto 2° cat.

Diluizione con **DIL. POL 300 (SPRUZZO),** % diluizione **30%**  
**DIL. POL. 900 (RULLO)** % diluizione **50%**

Pot life **maggiore di 4 ore (prodotto catalizzato al 50% B070E e diluito al 50%)**

Viscosità di applicazione (20°C) **12"-13" DIN 4 (diluizione al 50%)**

Residuo secco applicazione a velo: **31,6% (diluizione al 50% rullo con B770E)**  
Residuo secco applicazione a spruzzo:

**QUANTITATIVI DA APPLICARE** **140 – 180 g/m<sup>2</sup>** per ogni mano

### ESSICCAZIONE

Fuori polvere **30'** Carteggiabile **minimo 12 ore**  
Maneggiabile **2 ore**

Sistema in tunnel aria calda:  
**NON APPLICABILE**

Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

Opacità (60°):

Carteggiatura: **con carta abrasiva grana 220-400**

Durezza superficiale: **NON DISPONIBILE**

**IMPIEGO:** Fondo dotato di massima elasticità e trasparenza, particolarmente adatto per parquet e mobili di pregio, dove sia necessaria la massima trasparenza.

**INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO:** Conservare i recipienti ben chiusi in luogo ventilato e con temperature comprese tra 15°C e 25°C.

**PRECAUZIONI PER L'USO:** E' precisa responsabilità dell'utilizzatore disporre che l'applicazione avvenga in ambiente adeguatamente ventilato e nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche.

## NOTE:

*Ciclo di verniciatura consigliato*

Settore impiego	<b>Pavimenti in legno da interno</b>
Specie legnosa	<b>Qualsiasi</b>

*Applicare una mano di fondo catalizzato al 100% con B070E e diluito al 50% con DIL. POL. 900*

Codice	Prodotto	Applicazione	Quantità (g/m <sup>2</sup> )
<b>G430E</b>	<b>POLIFOND 43</b>	<b>RULLO, PENNELLO, SPRUZZO</b>	<b>140-180</b>

*Dopo 1-2 ore applicare una seconda mano di fondo*

Codice	Prodotto	Applicazione	Quantità (g/m <sup>2</sup> )
<b>G430E</b>	<b>POLIFOND 43</b>	<b>RULLO, PENNELLO, SPRUZZO</b>	<b>140-180</b>

*Dopo almeno 12 ore carteggiare ed applicare una mano di finitura catalizzata al 50% con B770E*

Codice	Prodotto	Applicazione	Quantità (g/m <sup>2</sup> )
<b>H200...E</b>	<b>POLIPAC PARQUET VARI GLOSS</b>	<b>RULLO, PENNELLO, SPRUZZO</b>	<b>120-140</b>

*Revisione n° 2 del 24/05/2005*

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.