



Техническая характеристика

Код продукта

M050E

Название
Описание

ACRILFOND 500
Грунт акриловый прозрачный двухкомпонентный нежелтеющий

Физико-химические характеристики

Вязкость (20°C) **30" (+/- 2) DIN 4**
Сухой остаток (teorico) **27.8 (+/- 1) %**
Вес (20°C) **0.900 Kg/Lt**

НАНЕСЕНИЕ

Воздушное распыление, AIRLESS, наливом

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвердитель	B410E (R.S.=27%)	% catalisi	20%
Альтернативный отв.	B420E (R.S.=36%)	Эффект 2° cat.	Более укрывистый
Разбавитель	Diluyente.Pol.Special	% разбавления, наливом	20%
Pot life		% разбавления, распылением	30%

Вязкость нанесения (20°C) наливом **18-20" DIN4 (разбавленный на 20%)**
Вязкость нанесения (20°C) распылением **15" DIN 4 (разбавленный на 30%)**

Сухой остаток наливом **23.7% (разбавленный на 20%)**
Сухой остаток распылением; **37.5% (разбавление на 30%)**

РАСХОД

120-150 g/m² на каждый слой

СУШКА ПРИ 20°C

Пылеустойчивость	10'	Шлифовка	2-3 часа
Брать в руки через	30'	Повторное нанесение	6 часов
Складирование	4-6 часов.		

Система сушки горячим воздухом:

□ 20 минут при температуре 30-35°C
20 минут при температуре 45-50°C
20 минут при температуре 20-25°C

Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):

Шлифовка: **шлиф. Бумага (зерно 240-320)**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Акриловый грунт двухкомпонентный нежелтеющий для яркой древесины.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом Помещении при температуре 15°C-25°C. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения:

Сектор использования	Мебель И Др.
Тип древесины	все типы яркие древесины

Нанести один слой грунта с отвердителем B410E на 20%

Код	Продукт	Нанесение	Расход (g/m ²)
M050E	ACRILFOND 500	Распылением, Наливом,airless	120-150

После 30-40 минут нанести еще один слой грунта

Код	Продукт	Нанесение	Расход (g/m ²)
M050E	ACRILFOND 500	Распылением, Наливом,airless	120-150

После 4-6 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака с отвердителем B410E на 20%

Код	Продукт	Нанесение	Расход (g/m ²)
M150...E	ACRILMATT 150 VARI GLOSS	Распылением, Airless. налив	110-130

Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E' compito dell'utilizzatore verificare, con prove preliminari, l' idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.