



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

230-0067/5

CEOFOND rama-DHARMA

Тип материала Полиуретановый прозрачный силер
 Область применения Наносится распылением и лаконоливом на шпон и массив
 Характеристика Высокопрозрачный, хорошая укрывистость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	алкидные смолы
Пигмент, наполнитель	шлифовальные добавки
Растворитель	Сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды
Вязкость	20-24 s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность	0,96 (± 0,03) kg/l
Глянец	Gardner 60°
Точка вспышки	< 21°C
Сухой остаток	42 (± 1) % весовых
Срок хранения	12 мес. При 30°C max
Рабочая температура	>15°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление, лаконолив

	ручное распыление		автоматическое распыление		лаконолив				
	% весовых	% объемны	% весовых	% объемны	% весовых	% объемны			
Отвердитель	811-41	50	50	811-41	50	50	811-41	50	50
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-03	25-35			922-03	30-40	-----	-----	
Инициатор									
Жизнеспособность	3-4 h		3-4 h		2-3 h				
Вязкость смеси	13-15 s		13-15 s		18-30 s				

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C	г/м ²
Сухой для штабелирования	5-6 h	70-90 min	140-180
Сухой для шлифования	5-6 h	70-90 min	

Внимание:

Альтернативный отвердитель 811-02 (высокоэластичный) та же пропорция или больше (до 100%) для улучшения условий последующей отделки.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 01/1998