

Курвалин D 3983/3

Применение:	Водный клей для каширования текстиля, полиуретановой пленки, пленки ПВХ с прессованной шерстью, ДВП, деревом.	
Свойства:	Curvalin D 3983/3 -1-компонентный водный дисперсионный клей с введенным отвердителем. Клей активируется температурой, обладает высокой начальной схватываемостью, отличным поведением при склеивании деталей под напряжением, а так же превосходную жаропрочность.	
Использование:	Curvalin D 3983/3 наносится автоматическим распылительным оборудованием или при помощи пистолета-распылителя с диаметром сопла 1,5-2мм. Рекомендованное давление материала 2-3 бара, давление в системе 4-6 бар. Убедитесь, что клей не вступает в контакт с деталями, содержащими цветные металлы. После одностороннего нанесения клея на склеиваемую поверхность, клеевой слой должен быть сухой, прежде чем склеиваемые поверхности будут соединены. После обветривания 20-30 минут при комнатной температуре или короткой сушки при температуре 40°C, детали склеиваются и сильно сжимаются. Действительное склеивание осуществляется при участии подогреваемого пресса при давлении 1-3 бар. Температура реактивации клеевого слоя > 50°C.	
Хранение:	Хранить при температуре не ниже +5°C, так как водная дисперсия морозо-неустойчива. Рекомендованная температура хранения 15-25°C. В запечатанной емкости Курвалин D 3983/3 хранится 6 месяца без ущерба качества.	
Техническая информация:	Основа:	модифицированная полиуретановая дисперсия
	Сухой остаток:	53 ± 1%
	Плотность:	1,00 г/см ³
	Вязкость:	1 650-1 750 мПа.с при 20°C
	pH	8-9
	Диаметр сопла	1,5-2 мм
	Давление материала:	2-3 бар
	Давление в системе:	4-6 бар
	Рекомендуемая рабочая температура:	18-22°C (34,4-71,6 F)
	Склеиваемые поверхности:	Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены.
	Расход:	120-150 гр/м2 на одну сторону

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50