

210-0098/..

СЕОРAL

Тип материала Полиуретановый прозрачный поверхностный ЛКМ
Область применения Для мебели, дверей, панелей, стульев
Характеристика Хорошая укрывистость, легко наносится на вертикальные поверхности, гладкая на ощупь поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее алкидные смолы
Пигмент, наполнитель матирующие добавки
Растворитель сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды
Вязкость 60-75 s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность 0,98 (± 0,03) kg/l
Глянец 10-15-20-25-30-40-50-60-70-80-90 Gardner 60°
Точка вспышки < 21°C Метод: закрытый тигель
Сухой остаток 44 (± 1) % весовых
Срок хранения 12 мес. при 30°C max
Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

ручное распыление

автоматическое распыление

		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных
Отвердитель	811-01	50	50	811-01	50	50			
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	30-40		922-12	40-50				
Инициатор									
Жизнеспособность	4-6h			4-6h					
Вязкость смеси	14-16 s			13-15s					

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C		г/м ²
Сухой для штабелирования	5-6h	70-90 min		120-140
Сухой для шлифования				

Внимание

Альтернативный отвердитель (та же пропорция):

811-41 -выше эластичность, дольше сушка,

812-17 -менее желтеющий.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006