

210-0062/..

СЕОРAL

Тип материала Полиуретановый прозрачный многослойный ЛКМ
Область применения Для дверей, шкафов, панелей, стульев и т.д.
Характеристика Высокая интенсивность цвета, хорошие свойства поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее алкидные смолы
Пигмент, наполнитель матирующие добавки
Растворитель сложные эфиры, ароматические углеводороды
Вязкость 90 s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность 1,00 (± 0,03) kg/l
Глянец 10-15-20-25-40-50-60-70-80-90 Gardner 60°
Точка вспышки 21°C Метод: закрытый тигель
Сухой остаток 47 (± 1) % весовых
Срок хранения 12 мес. при 30°C max
Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление, лаконолив

	ручное распыление		автоматическое распыление		лаконолив				
		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных			
Отвердитель	811-41	50	50	811-41	50	50	811-41	50	50
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	20-30		922-12	25-35		923-01	00-10	
Инициатор									
Жизнеспособность	3-4h			3-4h			2-3h		
Вязкость смеси	14-16 s			13-15s			25-30s		

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C	г/м ²
Сухой для штабелирования	5-6h	60-80 min	100-140
Сухой для шлифования			

Внимание

Альтернативный отвердитель 811-01 (50%) – ускоряет сушку, лучше наполняемость

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006