



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

230-0037/2

CEOFOND

Тип материала Полиуретановый грунт  
 Область применения шпон, массив  
 Характеристика Быстросохнущий - укрывистость: очень хорошая - шлифуемость: хорошая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее

Пигмент, наполнитель

Растворитель

Вязкость	50-60	s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность	0,99 (± 0,03)	kg/l
Глянец		Gardner 60°
Точка вспышки	< 21°C	Метод: закрытый тигель
Сухой остаток	49(± 1)	% весовых
Срок хранения	12 мес.	30°C max
Рабочая температура	>15°C	ЛКМ, изделие, воздух

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

	ручное распыление				автоматическое распыление				
		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны
Отвердитель	811-01	50	50	811-01	50	50			
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	20-30		922-12	30-40				
Инициатор									
Жизнеспособность	3-4 h				3-4 h				
Вязкость смеси	13-15 s				13-14 s				

### ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C		г/м <sup>2</sup>
Сухой для штабелирования	4-5 h	70-80 min		140-180
Сухой для шлифования	3-4 h	70-80 min		

Внимание:

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006