



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

230-0079/2

CEOFOND

Тип материала Полиуретановый прозрачный силер
Область применения Наносится распылением, так же электростатическим, на шпон и массив
Характеристика Хорошая укрывистость, легко шлифуется, легко наносится на вертикальные поверхности, быстро сохнет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	алкидные смолы	
Пигмент, наполнитель	шлифовальные добавки	
Растворитель	Кетоны, ароматические углеводороды, эфиры	
Вязкость	80-100	s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность	0,98 (± 0,03)	kg/l
Глянец		Gardner 60°
Точка вспышки	< 21°C	Метод: закрытый тигель
Сухой остаток	45 (± 1)	% весовых
Срок хранения	12 мес. При	30°C max
Рабочая температура	>15°C	ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

	ручное распыление				автоматическое распыление				
		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны
Отвердитель	811-01	50	50	811-01	50	50			
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	20-30		922-12	30-40				
Инициатор									
Жизнеспособность	3-4 h				3-4 h				
Вязкость смеси	14-16 s				13-15 s				

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C		г/м ²
Сухой для штабелирования	3-4 h	60-70 min		140-180
Сухой для шлифования	3-4 h	60-70 min		

Внимание:

Материал предназначен для отделки (в 1 или 2 слоя) стульев, фрезерованных деталей и т.п.
 Альтернативный отвердитель 811-63 (быстрее сушка), та же пропорция.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006