



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

230-0030/2

CEOFOND

Тип материала Полиуретановый силер
 Область применения Распылением на шпон и массив
 Характеристика Быстросохнущий, хорошо шлифуется, хорошая укрывистость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее
 Пигмент, наполнитель
 Растворитель
 Вязкость 45-55 s Ford Cup 4 at 20°C
 Плотность 0,97 (± 0,03) kg/l
 Глянец Gardner 60°
 Точка вспышки < 21°C Метод: закрытый тигель
 Сухой остаток 45 (± 1) % весовых
 Срок хранения 12 мес. При 30°C max
 Рабочая температура >15°C ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

	ручное распыление				автоматическое распыление				
		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны
Отвердитель	811-41	50	50	811-41	50	50			
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-12	20-30		922-12	30-40				
Инициатор									
Жизнеспособность	3-4 h				3-4 h				
Вязкость смеси	13-15 s				13-14 s				

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C		г/м ²
Сухой для штабелирования	4-5 h	70-80 min		140-180
Сухой для шлифования	3-4 h	70-80 min		

Внимание:

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006