

Быстро отверждающийся дисперсионный клей на основе поливинилацетата с низкой вязкостью, высоким сухим остатком и отличными свойствами для распыления.

Специально разработан для автоматических проходных станков, не забивает сопла и шланги.

Продукт не содержит формальдегида в соответствии с Директивами Европейского Союза 2002/95/ЕС и 2003/11/ЕС и их дополнениями (Директива RoHS).

Химико-физические свойства и оптимальные параметры применения:

- Основа : дисперсия на основе поливинилацетата
- Цвет : белый, после высыхания прозрачный
- Температура формирования пленки : >+ 5°C (справочные данные)
- Вязкость при 20°C : Brookfield RVT, spindle 1 (20RPM)
400 ± 200 мПа·с
- Плотность при 20°C : 1,1 кг/л ± 0,1
- Расход : 80-140 г/м²
- Рабочая температура : около 20°C (рекомендуемая)
- Влажность древесины : 8 – 12%
- Относительная влажность воздуха : 50% – 70%
- Открытое время при 20°C : 10 минут
- Время первоначального отверждения : 20 минут
- Время окончательного отверждения : 20 часов
- Устройства нанесения : автоматические проходные станки
- Очистка оборудования : с помощью горячей воды
- Давление прессования : 3 – 5 кг/см²
- Разбавление : клей поставляется с необходимой вязкостью готовый к употреблению. Разбавление водой ослабляет адгезию и негативно влияет на качество склеивания.
- Класс опасности : отсутствует, маркировка не требуется

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ +10°C

Вся информация и рекомендации, содержащиеся в данном описании, основаны на практическом опыте и не освобождают наших клиентов от необходимости проведения испытаний при получении товара. Мы допускаем внесение изменений в технические характеристики продукта в связи с общим техническим и производственным развитием. Вся информация в данном описании требует проведения дополнительных испытаний, поскольку многие детали невозможно проверить в лабораторных условиях, в частности, при использовании клиентом материалов других производителей. Наша информация не освобождает Вас от проведения собственных тестов и разрешения проблем во избежание возможного нарушения патентов других производителей.



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50