



Техническая характеристика **OLMIVIL 2430C**

Винилацетат на основе водной дисперсии, подходит для склеивания мягкого дерева с мягкой древесиной, ламинированного ДСП +, и т.д.

Применяется в мебельной промышленности и столярных работах.

Сильная адгезия и длинное открытое время.

Продукт не содержит формальдегида и соответствует Директивам Европейского Союза 2002/95/ЕС и 2003/11/ЕС и их дополнениям (директива RoHS).

Химико-физические свойства и оптимальные параметры применения:

- Основа : дисперсия на основе поливинилацетата
- Цвет : белый
- Температура формирования пленки : $> +5^{\circ}\text{C}$ (справочные данные)
- Вязкость при 20°C : RVT Brookfield, spindle 6 (RPM 20)
 $20.000 \pm 3.000 \text{ mPas}$
- Плотность при 20°C : $1,3 \text{ кг/см}^3 \pm 0,1$
- Расход : $120 - 140 \text{ г/м}^2$
- Рабочая температура : около 20°C (рекомендуемая)
- Влажность древесины : $8 - 12\%$
- Относительная влажность воздуха : $50\% - 70\%$
- Открытое время при 20°C : прибл. 10 минут
- Время первоначального отверждения при 20°C и 55% относительной влажности : см.таблицу
- Время окончательного отверждения : 24 часа
- Устройства нанесения : клеенаносящий станок
- Очистка оборудования : с помощью горячей воды
- Давление прессования : $3 - 5 \text{ кг/см}^2$
- Разбавление : клей поставляется с необходимой вязкостью готовый к употреблению. Разбавление водой ослабляет адгезию и негативно влияет на качество склеивания.
- Класс опасности : отсутствует, маркировка не требуется

Некоторые практические примеры времени склеивания при давлении прессования 4 кг/см^2 и влажности древесины 10%

Type of gluing	Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	Gluing time
Ламинат / ДСП	20	30 min
Ламинат / ДСП	60	6 - 8 min

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ $+10^{\circ}\text{C}$

Вся информация и рекомендации, содержащиеся в данном описании, основаны на практическом опыте и не освобождают наших клиентов от необходимости проведения испытаний при получении товара. Мы допускаем внесение изменений в технические характеристики продукта в связи с общим техническим и производственным развитием. Вся информация в данном описании требует проведения дополнительных испытаний, поскольку многие детали невозможно проверить в лабораторных условиях, в частности, при использовании клиентом материалов других производителей. Наша информация не освобождает Вас от проведения собственных тестов и разрешения проблем во избежание возможного нарушения патентов других производителей.



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50