

Целумельт 1034/22.1

Применение:	Целумельт 1034/22.1 применяется при изготовлении матрасов для склеивания паралона, текстиля. Так же применяется в мебельной промышленности.																
Свойства:	Целумельт 1034/22.1 это клей расплав на основе термопластичных каучуков с низкой рабочей вязкостью. Он обладает прекрасным начальным схватыванием и конечной прочностью, а так же обладает высокой устойчивостью к отрыванию. Клеевой шев остается эластичным, устойчив к влажности, теплоте, холоду.																
Переработка:	Целумельт 1034/22.1 перерабатывается с помощью автоматических установок для клея-расплава. Возможные способы нанесения: распыление, тонкие нити, полная площадь (валиком). Не рекомендуется держать клей в расплавленном состоянии долгое время или перерабатывать его при очень высоких температурах.																
Хранение:	Целумельт 1034/22.1 хранится в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте 12 месяцев.																
Техническая информация:	<table><tr><td>основа</td><td>термопластичный каучук</td></tr><tr><td>вязкость</td><td>~2600 мПа.с</td></tr><tr><td>Brookfield Termosel (шпиндель 27, обороты 20, 160°C)</td><td></td></tr><tr><td>плотность</td><td>~0,95 г/см³</td></tr><tr><td>точка плавления</td><td>~90°C</td></tr><tr><td>температура переработки</td><td>160-180°C</td></tr><tr><td>Открытое время</td><td>2 мин</td></tr><tr><td>Упаковка</td><td>Блоки 0,5, 1, 2, 5кг</td></tr></table>	основа	термопластичный каучук	вязкость	~2600 мПа.с	Brookfield Termosel (шпиндель 27, обороты 20, 160°C)		плотность	~0,95 г/см ³	точка плавления	~90°C	температура переработки	160-180°C	Открытое время	2 мин	Упаковка	Блоки 0,5, 1, 2, 5кг
основа	термопластичный каучук																
вязкость	~2600 мПа.с																
Brookfield Termosel (шпиндель 27, обороты 20, 160°C)																	
плотность	~0,95 г/см ³																
точка плавления	~90°C																
температура переработки	160-180°C																
Открытое время	2 мин																
Упаковка	Блоки 0,5, 1, 2, 5кг																

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50