



Техническая характеристика **OLMITERM 3650**

Общие

Клей-расплав на основе полиолефина, характеризуются низкой вязкостью, отличной растекаемостью. Продукт имеет короткое открытое время и высокую термостойкость.

Применение

Используется для склеивания шпона, плотной и тонкой бумаги в окутывании профиля. Предназначен для окутывания профилей, где требуется высокая теплостойкость. Подходит для применения на машинах **Friz / Barberan/ Vpr/ HPI** и др.

Характеристики

Форма	гранулы	
Цвет	Натуральный	
Вязкость Brookfield a 200°C g29/20rpm	5000 - 8000	mPas
Температура размягчения (Ring and Ball)	140 - 150	°C
Рекомендуемые параметры использования		
Температура в вайме	150 - 160	°C
Температура на ролике	170 - 190	°C
Влажность материала	8 - 10	%
Давление прижима роликов	3 - 5	kg/cm ²
Скорость подачи	20 - 40	m/min.

Условия применения

Часто проверяйте температуру клея на роликах. При температурах ниже, чем рекомендуется для применения наблюдается уменьшение открытого время в результате чего может образоваться брак, при температурах выше клей может изменять цвет, вязкость и адгезию. Температура в баке должна быть уменьшена минимум на 30 - 40 ° C в течение каждой остановки, чтобы избежать деградации клея.

Упаковка

Мешки по 25 kg.

Условия хранения

В оригинальной упаковке срок хранения 12 месяцев с даты производства.

Вся информация и рекомендации, содержащиеся в данном описании, основаны на практическом опыте и не освобождают наших клиентов от необходимости проведения испытаний при получении товара. Мы допускаем внесение изменений в технические характеристики продукта в связи с общим техническим и производственным развитием. Вся информация в данном описании требует проведения дополнительных испытаний, поскольку многие детали невозможно проверить в лабораторных условиях, в частности, при использовании клиентом материалов других производителей. Наша информация не освобождает Вас от проведения собственных тестов и разрешения проблем во избежание возможного нарушения патентов других производителей.



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50