

435-0005/2

IDRO-GEOFOND

1 / 2

Тип материала	водоразбавляемый прозрачный однокомпонентный грунт
Область применения	различные породы древесины
Характеристика	прозрачность: очень хорошая - Быстросохнущий - шлифуемость: очень хорошая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	Акриловые дисперсии, полиуретановые дисперсии		
Пигмент, наполнитель	Шлифовальные добавки		
Растворитель			
Вязкость	70 (± 10)		s Ford Din 6 at 20°C
Плотность	1,02 (± 0,03)		кг/л
Глянец			Gardner 60°
Точка вспышки	non infiammabile/not flammable		Метод: закрытый тигель
Сухой остаток	32 (± 1)		% весовых
Срок хранения	6 мес.	При	5°C ÷ 35°C
Рабочая температура	>15°C		ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

	% весовых		% объемны		% весовых		% объемны		% весовых		% объемны	
Отвердитель												
Фотоинициатор												
Катализатор												
Ускоритель												
Добавка												
Разбавитель												
Инициатор												
Жизнеспособность												
Вязкость смеси												

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C	г/м²
Сухой для шлифования	2-4 h	60 min	100-120

435-0005/2

IDRO-GEOFOND

2 / 2

Внимание:

Материал чувствителен к холоду, хранить при температуре выше 5°C.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 02/2009